



LASUR DECK

Recubrimiento microporoso para maderas con filtro UV y alta elasticidad. Estas propiedades le confieren a la película permeabilidad de vapor de agua e impermeabilidad de agua en estado líquido lo cual permite una respiración natural de la madera evitando ampollamientos y filtración ante lluvias, bloqueando la formación de microorganismos dañinos. El filtro UV protege la madera y evita que el recubrimiento se descascare.

Lasur Celta posee alto brillo inicial, fácil aplicación con una película lisa de muy buena nivelación, gran adherencia, excelente flexibilidad, resistencia a climas severos y resistencia al tránsito.

Su característica transparencia permite observar las vetas de las maderas luego de secada la película.

Usos recomendados

Pintado de pisos exteriores de madera tipo deck.

Instrucciones para su uso

Preparación de la pintura: Listo para usar.

Preparación de la superficie:

- Superficies de madera nueva: Lijar o cepillar en el sentido de la veta. Eliminar toda suciedad, grasa, aceite o resinas con agua y jabón, detergente o solventes.
- Superficies ya pintadas: Si la superficie se encuentra pintada con otro producto que no sea lasur, se debe eliminar totalmente el mismo con removedor, lavar bien, dejar secar, lijar y limpiar el polvo antes de pintar. Si la superficie posee capas de lasur se debe pasar una lija fina y repintar para mantener.
- En presencia de hongos o algas: lavar frotando bien la superficie con solución de lavandina al 50% hasta eliminar los microorganismos y dejar secar bien antes de pintar.

Aplicaciones: Se logra la mejor aplicación con pincel, se puede pintar con rodillo o soplete.

Datos técnicos

Tipo: Pintura alquídica modificada de alto contenido en aceite vegetales.

Viscosidad (Copa Ford N°4): 40 segundos

Contenido de sólido por peso: 50% (Estos son los valores promedios, que pueden presentar variaciones según el color del esmalte y/o necesidad específica del usuario)

Estabilidad en el envase: 1 año.

Características

Color: Transparente tonalizado.

Brillo: Satinado.

Presentación: 1, 4 y 20 litros

Rendimiento teórico: 10-12 m² por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

Secado: al tacto 2 horas

Para repintar: 8 hs.

Cantidad de manos recomendadas: 2 a 3

Diluyente: Listo para usar.

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar

Precauciones de seguridad

El producto y los diluyentes son inflamables, y se deberán mantener alejados de chispas y fuentes de calor. En recintos cerrados se deberá usar mascarillas y elementos protectores. El contacto prolongado con la piel puede provocar irritaciones.

- Inflamable
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Usar guantes, máscara y ropa de trabajo adecuada.
- Usar y almacenar en lugares que posean adecuada ventilación.
- Evitar el uso en lugares donde haya riesgo de incendio.
- No arrojar al desagüe.

INCENDIO: Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma CO2. Evitar inhalar el humo.

DERRAMES: Absorber con tierra o arena, guardar ésta en envases rotulados y llevarlos para ser incinerados por un Operador de Residuos habilitado por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Nación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Piel: Quitar la ropa afectada y lavar la piel.
- Ojos: Lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.
- Inhalación: salir al aire fresco.
- Ingestión: No inducir al vómito. Beber abundante agua y consultar al médico; al Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160 o al Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 4658-7777.

Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No pintar bajo los rayos directos del sol.



¿Tenés alguna duda?
TE AYUDAMOS!

3417463297

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@celtalaf.com.ar
www.celtalaf.com.ar