



## ENDUÍDO EXTERIOR

Producto auxiliar diseñado para corregir imperfecciones en diversas superficies. No chorrea y permite realizar distintas texturas, aplicado solo o combinado con diferentes materiales.

### Instrucciones para su uso

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Aplicar previamente una mano del fondo adecuado y dejar secar. Aplicar el enduído exterior con espátula o llana en capas finas, dejando secar de 6 a 8 horas entre manos. Finalizada la aplicación, lijar y aplicar una nueva mano de fijador al solvente antes de pintar con la pintura de terminación. Se utiliza tal como es presentado. No se diluye.

### Aplicación

Se aplica fácilmente con llana, espátula de acero o goma.

### Datos técnicos

**Tipo:** Acrílico modificado

**Viscosidad:** 4'15" ± 15

**Peso específico:** 1.75 ± 0,02 kg/l.

**Temperatura de aplicación:** Mínima 5°C - Máxima 35°C.

### Características

**Color:** Blanco

**Acabado:** Mate

**Presentación:** 1, 4 y 10 litros.

**Rendimiento teórico:** 3 m<sup>2</sup> por litro para 200 mm. de película seca.

**Para repintar:** 4 a 6 hs. Curado total: 7 días.

**Solubilidad y limpieza:** Agua



¿Tenés alguna duda?  
TE AYUDAMOS!

3417463297

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar  
[www.cetalaf.com.ar](http://www.cetalaf.com.ar)