



ENDUÍDO INTERIOR

Producto auxiliar diseñado para corregir imperfecciones en diversas superficies. No chorrea y permite realizar distintas texturas, aplicado solo o combinado con diferentes materiales.

Instrucciones para su uso

Cepillar y limpiar la superficie a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme. Sectores que tengan pintura descascarada deben eliminarse con espátula y/o cepillo de hierro. Si hubiera hongos, estos deben ser eliminados con una solución de agua con lavandina, enjuagar y dejar secar. Dejar curar como mínimo 60 días la mampostería nueva antes de aplicar enduído. Aplicar fijador. El espesor a aplicar se regula según la presión que se ejerce con la espátula. En trabajos de reparación y si los daños son profundos, reparar con mezcla de construcción. Si las reparaciones fueran de más de 2 mm de profundidad enduir en sucesivas aplicaciones dejando secar entre manos.

Para obtener mejores resultados es conveniente lijar en seco y entre manos. Se recomienda usar mascarilla antipolvo durante el lijado de la superficie aplicada. Toda aplicación de enduído plástico requiere siempre de imprimación previa y posterior con fijador y una pintura de terminación.

Aplicación

Se aplica fácilmente con llana, espátula de acero o goma.

Datos técnicos

Tipo: Acrílico estirenado

Viscosidad: Pasta cremosa

Peso específico: 1.7 ± 0,02 kg/l.

Temperatura de aplicación: Mínima 5°C - Máxima 35°C.

Características

Color: Blanco

Acabado: Mate

Presentación: 1, 4 y 10 litros.

Rendimiento teórico: 3 m² por litro para 200 mm. de película seca.

Para repintar: 4 a 6 hs. Curado total: 7 días.

Solubilidad y limpieza: Agua



¿Tenés alguna duda?
TE AYUDAMOS!

3417463297

FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar
www.cetalaf.com.ar