



## LASUR

Recubrimiento microporoso para maderas con filtro UV y alta elasticidad. Estas propiedades le confieren a la película permeabilidad de vapor de agua e impermeabilidad de agua en estado líquido lo cual permite una respiración natural de la madera evitando ampollamientos y filtración ante lluvias, bloqueando la formación de microorganismos dañinos. El filtro UV protege la madera y evita que el recubrimiento se descascare.

Lasur Celta posee alto brillo inicial, fácil aplicación con una película lisa de muy buena nivelación, gran adherencia, excelente flexibilidad y resistencia a climas severos.

Su característica transparencia permite observar las vetas de las maderas luego de secada la película.

### Usos recomendados

Pintado de superficies de madera, tanto para exposición en interiores como en exteriores.

### Instrucciones para su uso

**Preparación de la pintura:** Homogeneizar el contenido del envase y llevar a viscosidad con aguarras Celta. Primer mano en partes iguales de Lasur y aguarrás.

#### Preparación de la superficie:

- Superficies de madera nueva: Lijar o cepillar en el sentido de la veta. Eliminar toda suciedad, grasa, aceite o resinas con agua y jabón, detergente o solventes.
- Superficies ya pintadas: Si la superficie se encuentra pintada con otro producto que no sea lasur, se debe eliminar totalmente el mismo con removedor, lavar bien, dejar secar, lijar y limpiar el polvo antes de pintar. Si la superficie posee capas de lasur se debe pasar una lija fina y repintar para mantener.
- En presencia de hongos o algas: lavar frotando bien la superficie con solución de lavandina al 50% hasta eliminar los microorganismos y dejar secar bien antes de pintar.
- Si la madera no es nueva se recomienda el pintado previo con Preservador para Maderas para evitar la formación posterior de hongos y ataques de termitas u otros insectos.

**Aplicaciones:** Se logra la mejor aplicación con pincel.

### Datos técnicos

**Tipo:** Pintura alquídica modificada de alto contenido en aceite vegetal.

**Viscosidad (Copa Ford N° 4):** 180 segundos.

**Contenido de sólido por peso:** 50% en peso (Estos son valores promedios, que pueden presentar variaciones según el color del esmalte y/o necesidad específica del usuario.)

**Estabilidad en el envase:** 1 año.

### Características

**Color:** Transparente tonalizado

**Presentación:** 1 y 4 litros

**Rendimiento teórico:** 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

**Secado:** al tacto 30 minutos.

**Para repintar:** 4 a 6 hs.

**Cantidad de manos recomendadas:** 2 a 3

**Diluyente:** Agua

**Tasa de dilución:** 10%

## Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes ventilados.

**FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.**  
Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina.  
Tel. +54 341 4951794/95 • [info@celtalaf.com.ar](mailto:info@celtalaf.com.ar)  
[www.celtahome.com.ar](http://www.celtahome.com.ar)

