



## LÁTEX OBRA

Es una pintura indicada especialmente para superficies interiores/exteriores de revoque, yeso, fibrocemento, ladrillo, etc. Con un acabado mate. Especialmente diseñado para obtener una buena terminación de obras.

### Instrucciones para su uso

**Preparación de la pintura:** Homogeneizar el contenido del envase, y luego llevar con agua a viscosidad de aplicación.

**Preparación de la superficie:**

La superficie a pintar debe encontrarse seca y libre de polvo, grasas, aceites, ceras, jabones u otros contaminantes.

**Aplicaciones:** Soplete convencional, pincel o pinceleta, rodillo ajustando convenientemente la viscosidad.

### Datos técnicos

**Tipo:** Resina acrílica estirenada

**Peso específico:** 1.30 kg./lt.

**Viscosidad (unidad kreb):** 75-85 KU

**Contenido de sólido por peso:** 48%

**PH:** 8,5 - 9,5

**Estabilidad en el envase:** 1 año.

### Características

**Color:** Blanco

**Brillo:** Mate

**Presentación:** 1, 4, 10 y 20 litros

**Rendimiento teórico:** 5 m2 por litro (Considerar que este valor es teórico y puede disminuir sensiblemente por pérdidas según el sistema de aplicación, viento, preparación, lavado, etc.)

**Secado:** al tacto 30 minutos

**Para repintar:** 4 a 6 hs.

**Fondo recomendado:** Imprimación látex

**Dilución:** Agua

### Recomendaciones

- Homogeneizar muy bien el contenido del envase.
- En caso de poseer más de un envase se recomienda mezclar los contenidos.
- No almacenar los envases al aire libre en contacto directo con rayos solares y en ambientes húmedos.
- No pintar cuando la humedad relativa ambiente supere el 85% ni cuando se prevean lluvias.
- Para la limpieza de las superficies una vez pintadas se recomienda usar detergentes líquidos, agua y elementos suaves, no abrasivos.
- No ingerir.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Trabajar en ambientes ventilados.
- Este producto puede ser mezclado con los entonadores universales.



**FABRICADO POR PINTURAS CELTA S.R.L.**

Ruta Prov. N° 14 Km. 1,5 • 2121 • Pérez, Santa Fe, Argentina. • Tel. +54 341 4951794/95 • info@cetalaf.com.ar  
www.cetalaf.com.ar